

# TEST REPORT



의뢰자 : (주)오티케이

접수번호 : N271-20-00680

품명 : 마스크

발급일자 : 2020-04-06

의뢰자제시시료명 : 면마스크+부직포헤파 (MB 부직포.NM-50)

용도 : 품질관리용

쪽번호 : 1/2

2020-03-31 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

## ■ 시험 결과 ■

### 01. 분진포집효율(파라핀오일) ( 보건용마스크의 기준규격에 대한 가이드라인(2019.12) ) : %

	#1
실온	
- 1 회	96.2
- 2 회	95.3
- 3 회	95.5
전처리 (38 ± 2.5) °C, (85 ± 5) % R.H. 24 시간 처리 후 실온 4 시간	
- 4 회	97.4
- 5 회	97.2
- 6 회	97.1

주) 의뢰자 요청에 의하여 상기 시험법으로 시험하였음.

\*\* 시험 결과 기록 완료 \*\*

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : 9VE8-BE2B-D5EU ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

#### e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.  
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려드립니다.

접수번호 : N271-20-00680

쪽 번호 : 2/2

(#1)



## e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.  
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려드립니다.